

MASTERDUR Endurecedor Biodegradable (frio) 1000ml Art. No. 94301

Líquido para endurecimiento de superficies de modelos de esquelética.

Utilización: El modelo de revestimiento debe de ser secado anteriormente a 180°C durante 45 minutos y luego aún caliente debe de ser inmergido durante 5 segundos en el líquido MASTERDUR. (Utilizar contenedor de vidrio o cristal con tapa).  
Luego sacar el modelo y dejarlo desgotear bien. Si necesario puede meter el modelo en el horno por algunos minutos.  
Después sacar el modelo y dejarlo enfriar a temperatura ambiental y proceder con el trabajo.

Kurzversion für Etikett:

YETIDUR Endurecedor Biodegradable No. 943-1000  
Endurecedor en frio para modelos de esquelética

Precaentar el modelo durante 45min a 180°C  
Inmergir durante 5 segundos  
Si necesario secar en el horno

Meter en contenedor de vidrio o plástico con tapa

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	07.10.2005/TB	05.06.2019/CJ	1	05.06.2019/TB	Seite 1 von 1