

Italienisch

MASTERDUR Induritore Biodegradabile a freddo Flacone 1000ml Articolo 94301

Liquido per l'indurimento delle superfici dei modelli di scheletrica.

Utilizzo: Il modello in rivestimento deve essere prima essiccato per 45min. a 180°C e poi ancora caldo immergerlo per ca. 5 secondi nel liquido MASTERDUR. (utilizzare contenitore in vetro o plastica, con coperchio) Poi togliere il modello e lasciarlo sgocciolare bene. Poi asciugare nuovamente per alcuni minuti nell'essicatore: Poi togliere il modello e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente e procedere nella lavorazione.

Kurzversion für Etikett:

YETIDUR Induritore Biogradabile Articolo 943-1000
Induritore a freddo per modelli di Scheletrica

Riscaldare il Modello per 45 min. a 180°C
Immergere in YETIDUR per 5 secondi
Asciugare in essicatore

Mettere in contenitore vetro o plastica, con coperchio

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	07.10.2005/TB	05.06.2019/CJ	1	05.06.2019/TB	Seite 1 von 1